

ENDUROX PRIMER®

PRIMER EPÓXI PROMOTOR DE ADESÃO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ENDUROX PRIMER® é um primer formulado á base de resina epóxi para ser utilizado sobre superfícies de concreto, que receberão tratamento de pintura como tinta base epóxi. Indicado como promotor de adesão, aderência ou selamento de substratos mais ou menos porosos para posterior aplicação do revestimento epóxi. Mantém aderência sobre diversos substratos. É composto pelos componentes **ENDUROX PRIMER®** (resina) e **ENDUROX PRIMER®** (endurecedor).

USOS:

Primer para pintura de pisos industriais e comerciais à base de tinta epoxidicas, primer para pintura de paredes interiores a base de tinta epoxidicas primer para placas de concretos estruturais e etc.

BENEFÍCIOS:

ENDUROX PRIMER® Possui adesividade química a diversas superfícies, rápida liberação para posterior aplicação do revestimento epóxi, promove a aderência entre as bordas da junta e o selante, excelente penetrabilidade e ótima capacidade de aderência.

DADOS DE APLICAÇÃO:

É essencial que **ENDUROX PRIMER®** seja aplicado em superfícies totalmente limpas e secas, isenta de pó, umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes, resinas e partículas soltas. Superfícies de concreto muito liso ou anteriormente tratadas com endurecedores base de silicatos ou fluorsilicatos, recomenda-se realizar um desbaste superficial utilizando politriz com pedra diamantada, de modo a eliminar a camada superficial e aumentar a aderência do primer no substrato. Após o lixamento ou desbaste, a superfície deveser limpa com água sobre pressão. Os substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o primer epóxi. **APLICAÇÃO:** pode ser feita por rolo (rolo pelo de carneiro baixo), pincel ou pulverizador, aplicar uma demão. Manter o local ventilado durante a aplicação e a cura, produto inflamável, não fumar ou provocar faíscas durante o manuseio. Utilizar luvas de PVC avental de PVC, óculos de segurança, mascara semifacial com filtros adequados para vapores orgânicos.

PREPARO DO PRODUTO:

ENDUROX PRIMER® é fornecido com as proporções adequadas para a mistura dos componentes, fazem parte do sistema **ENDUROX PRIMER®** os seguintes componentes:

- ENDUROX PRIMER®** (Resina)
- ENDUROX PRIMER®** (Endurecedor)

Adicionar todo o **ENDUROX PRIMER®** Endurecedor ao **ENDUROX PRIMER®** (resina). Misturar perfeitamente utilizando um misturador mecânico para grandes quantidades ou manualmente para quantidades menores.



PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS:

Tempo de manuseio da mistura	03 horas
Secagem ao toque	04 a 06 horas
Intervalo p/ aplicação da tinta epóxi	06 a 08 horas

LIMPEZA DE FERRAMENTAS:

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solvente imediatamente após o uso. Após a cura o material somente será removido mecanicamente.

CONSUMO TEÓRICO: 1 Kg para 10M2 com uma (01) demão, dependendo da porosidade e da temperatura ambiente.

EMBALAGEM

Galões c/ 3,6 Kgs e baldes c/ 20 Kgs.

IMPORTANTE: O desempenho e rendimento do produto vão depender das condições de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da QUIMATECNICA INDUSTRIAL LTDA como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar ou de superfície, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.

